

It's the group that the professionals of industrial products offer you on High technology.

PROTEC JINTA

プロテック®ジンタ



日本工業規格 (JIS A1323) A種

試験成績書 第08A1290号

防災登録No.

C 2230002 (工事用シート)

#5070 ジンタ24PA

**アスベスト及びRCFは
使用しておりません**

プロテック ジンタ24PAは、耐炎繊維 (パイロメックス) 100%を杉綾織りし、シリコンを両面コーティングしたシートです。直接炎に触れても赤熱するだけで耐スパッター性は特に優れています。

■取扱い上のご注意

作業用シートとして使用する際、火花が集中落下する場合は、シートを二重にする等の安全対策をしてご使用下さい。

■ ジンタ24PA

● 標準寸法

原反寸法：1.0mm (厚)×1,000mm (巾)×30m乱(長)

原反寸法：1.0mm (厚)×2,000mm (巾)×30m乱(長)

1×1…… 920× 920mm

1×2…… 920×1,920mm

2×2……1,900×1,920mm

2×3……1,900×2,920mm

縫製糸P-アラミド使用
ハトメピッチ約500mm
特注サイズもできます

P-アラミド糸 長時間耐久温度260℃

● 物質特性

重 量(g/m ²)	720
引張強度(N/5cm巾)	1,540 ^{グテ} ×1,000 ^{ヨコ}
引張伸度(%)	11.6×17.5
引裂強度(N)	52.8×52.6

● 特長・安全性

- ・耐炎・耐火性に優れています。
- ・限界酸素指数 (LOI値) 53と燃焼特性は在来繊維で群を抜く不燃性を示します。
- ・直接炎に触れても赤熱するだけで溶融を起さず耐スパッタ性に優れています。
- ・パイロメックス (耐炎繊維) を使用しているため品質が安定しています。
- ・高温における重量変化、寸法安定性に優れています。

■上記データは測定値で、保証値ではありません。 ■改良の為、予告なく仕様変更する事があります。

⚠ 危険

取り扱いを誤った場合、使用者や他の人が死亡、または重傷を負う危険が高いと考えられる場合。

1. 近くに可燃性の油類、溶剤類のある所では、このシートの被覆の有無に関わらず溶接作業や火気を扱う作業はしないでください。引火や爆発の危険があります。

⚠ 警告

取り扱いを誤った場合、使用者や他の人が死亡、または重傷を負う可能性が考えられる場合。

1. 溶接作業に当たっては、必ず火災予防条例「溶接作業等」に従って作業してください。
2. 下記のことは、生地穴開きの原因になり、火花やノロの貫通で火災や爆発等の大事故につながる恐れがありますので、絶対にしないでください。
 - * 強酸、強アルカリ薬品を付着させること
 - * 付着した「ノロ」を無理に剥がすこと
 - * バーナー等の直火を当てること
 - * 重量物を乗せ、引きすること
3. 使用の前にシートを点検し、穴や損傷が発見された場合は使用しないでください。
4. この生地は、建築工事用(メッシュ)シートとしては使用しないでください。

※初めてのご使用で不明な点がございましたら、取扱い代理店または下記にご相談下さい。

It's the group that the professionals of industrial products offer you on High technology.

CAT No.23062000



株式会社

大阪製缶所

代理店様へ：本紙の危険以下の項目は、最終ユーザー様にも
確実にお伝え頂きますようお願い致します。

〒552-0001 大阪市港区波除4丁目10-13

TEL (06)6581-1985(代表)

FAX (06)6581-2237

URL <http://www.osaka-ss.co.jp>

E-mail info@osaka-ss.co.jp